



Adresa spoločnosti:

BLISS a.s., Mäsiarska 70, 040 01 Košice  
Tel.: 055 / 622 63 33, 622 98 81 - 3  
Fax: 055 - 623 14 44



Adresa predajne:

BLISS, a.s., Južná trieda 66, 040 01 Košice  
Tel.: 055 / 677 04 23, Fax: 055 / 677 04 23  
E-mail: predaj@bliss.sk

[www.bliss.sk](http://www.bliss.sk)

[bliss@bliss.sk](mailto:bliss@bliss.sk)

## Cetol BL 31

***Na vode založený priehľadný kolorovaný záverečný náter, s matným leskom založený na akrylátoch.***

### Hlavné vlastnosti

Veľmi dobrá príľnavosť na neošetrené drevo.

Dobré roztekánie.

Mikroporézny.

Ľahké nanášanie.

Bráni mäkkému drevu v šedivení.

Úplne priehľadný (nie mliekovitý)

V závislosti na druhu dreva, môže byť štruktúra dreva zvýraznená.

### Použitie

Ako systém jedného balenia na nosné drevené konštrukčné prvky, alebo ako základný náter v priehľadných náterových systémoch na drevo založených na vode. Veľmi vhodný pre konštrukcie s veľkými plochami dreva, ako sú nosné drevené konštrukcie, balkóny, záhradné ploty.

### Aplikačné informácie:

- Teplota: 8-30 rel. vlhkosť 85%
- Aplikačná metóda: štetec
- Riedenie: Cetol 31 je po premiešaní pripravený na použitie. Nesmie sa riediť.
- Čistenie nástrojov: s vlažnou vodou - nepoužívať teplú vodu.
- Skutočná výdatnosť: 10-12 m<sup>2</sup>/L. Skutočná výdatnosť závisí od zrnitosti a savosti dreva.
- Odporúčaná hrúbka filmu na jeden náter: Mokrý: 60-65 µm - suchý 20 µm.
- Čas schnutia pri 20°C/65% rel. vlhk.: bezprašný po približne 1 hodine, pretierateľný po približne 5 hodinách

### Vlastnosti:

- Viskozita balenia: 0,2 Pa sek. /23° C
- Hustota: približne 1,12 kg/L
- Obsah sušiny:
  - ± 40% podľa váhy
  - ± približne 34% podľa objemu
- Lesk: 30-40 Gardnera (60 ASTM D 523)
- Roztekánie: dobré
- Odolnosť v exteriéry: dobrá 2-3
- Odolnosť je závislá od kvality dreva, typu konštrukcie, glazúry, metódy aplikácie
- Životnosť balenia: najmenej 12 mesiacov v neotvorenom balení ak je skladovaný v chladnom prostredí bez mrazu.