

Adresa spoločnosti:  
BLISS a.s., Mäsiarska 70, 040 01 Košice  
Tel.: 055 / 622 63 33, 622 98 81 - 3  
Fax: 055 - 623 14 44

[www.bliss.sk](http://www.bliss.sk)



Adresa predajne:  
BLISS, a.s., Južná trieda 66, 040 01 Košice  
Tel.: 055 / 677 04 23, Fax: 055 / 677 04 23  
E-mail: [predaj@bliss.sk](mailto:predaj@bliss.sk)

[bliss@bliss.sk](mailto:bliss@bliss.sk)

**sikkens**  
holding AKZO NOBEL

## CETOL FILTER 7

*Priehľadný matný záverečný náter pre exteriéry*

### VLASTNOSTI:

Veľmi dobrá odolnosť voči UV žiareniu, takže zostáva pružný a stálofarebný  
Veľmi dobrá absorpcia UV žiarenia zabezpečuje optimálnu ochranu dreva  
Odolný voči vplyvom počasia  
Vysoká priehľadnosť zabezpečuje výbornú viditeľnosť štruktúry dreva  
Mikroporózny  
Vodu odpudzujúci  
Nezachytáva špinu  
Jednoduchá údržba  
Veľmi jednoduchá aplikácia

### POUŽITIE:

Ochrana a dekorácia tvrdých a mäkkých exteriérových drev

#### Podmienky nanášania

Teplota:	medzi 5 –35 °C, Pri teplote pod 10° C sa proces schnutia spomalí
----------	--

### Metódy nanášania:

**Metóda:** Štetcom, pripravený na použitie po dôkladnom premiešaní

**Čistenie nástrojov** White spirit

**Odporúčaná hrúbka vrstvy** Suchá: približne 18µm na náter

mokrú: približne 55µm na náter

Cetol HLS systém by mal mať minimálnu suchú hrúbku filmu 40 µm

**Výdatnosť** 16 m<sup>2</sup>/L

Výdatnosť do veľkej miery závisí od povrchu dreva, ošetrovania povrchu, metódy aplikácie a podmienok počas aplikácie

Čas schnutia pri 20°C/65% rel. vlhk.

Bezprašný: približne 3-4 hod.

Vzduchu.: Znovu natierateľný po približne 16 hod.

### Bezpečnostné predpisy:

Bod vznietenia:	40° C (DIN 53213), nevznetlivý
ADR/VLG kódy	žiadne

Pri požívaní tohoto produktu sa musia dodržiavať nariadenia týkajúce sa bezpečnostných, hygienických predpisov a predpisov týkajúcich sa zaobchádzania s odpadom platné v rámci krajiny, kde je používaný.

### VLASTNOSTI

[www.BLISS.SK](http://www.BLISS.SK)

E mail: [BLISS@BLISS.SK](mailto:BLISS@BLISS.SK)

Lesk:	Matný
Viskozita balenia:	0,12 Pa.s/23° C
Hustota:	Približne 0,90 kg/dm <sup>3</sup>
Obsah sušiny	42% podľa váhy = 33% podľa objemu
Roztieranie	Dobré, zabezpečuje maximálne jednotnú hrúbku vrstvy
Balenie	0,75 a 5 L
Trvanlivosť	Veľmi dobrá (3-4 roky). Do veľkej miery však závisí od typu dreva, jeho použitia a metódy nanášania Cetolu Filter 7
Farebná škála	8 priehľadných farieb 006 svetlý dub, 009 tmavý dub, 010 orech, 045 mahagón, 048 ružové drevo, 077 jedľa, 085 teka Všetky farby môžu byť namiešané v akomkoľvek pomere, výsledná farba do istej miery závisí od dreva
Životnosť	V neotvorených baleniach minimálne 12 mesiacov
Skladovanie	V suchom a chladnom prostredí
Špecifikácie	Kvalita dreva Drevené rámy okien v exteriéroch, okná a dvere. Kvalita dreva by mala zodpovedať bežnému štandardu pre tieto výrobky. Nové drevo Ošetriť drevo so Sikkens Wood Preservative T. Naniest' základný náter Cetol HLS vo vybranej farbe. Kde je to potrebné použiť zafarbený tmel. Naniest' 2 záverečné nátery Cetolu Filter 7. Čas medzi nanášaním týchto dvoch vrstiev nesmie byť väčší ako 5 mesiacov. Údržba V závislosti na kvalite záverečného náteru, očistiť a opieskovať. Opraviť všetky chyby povrchu a naniest' náter Cetol Filter 7 Priehľadnosť Aby sa zachovala priehľadnosť Cetol Filter 7 aj počas dlhšej doby, odporúča sa pre opätovné pretieranie používať svetlejšie farby ako napríklad 077 a 006

Systemy	Nanášať základný náter Cetolu HLS vo vybranej farbe. Kde je to potrebné, vytmeliť tmelom. Naniest' dva nátery Cetolu Filter 7. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov je potrebné udržiavať čo najkratšie intervaly medzi nanášaním týchto dvoch náterov. Tento čas by nemal presiahnuť 1 mesiac
Údržba	Každých 1,5, alebo dva roky, v závislosti na vlastnostiach záverečného náteru, očistiť, odmastiť a opieskovať. Opraviť chyby s Cetolom Filter 7 správnej farby a naniest' ešte jeden náter Cetolu Filter 7
Priehľadnosť	Na to aby sa dodržala priehľadnosť náteru aj počas dlhšej doby, odporúča sa používať na údržbu svetlé farby napríklad 077 a 006
Ďalšie informácie	Pokrývanie vodorovných povrchov: Počas stavby sa odporúča pokryť už natreté vodorovné povrchy plastickou, alebo hliníkovou fóliou, aby sa zabránilo zašpineniu maltou a cementom. Trvanlivosť opálových a pop farieb Farby 013, 014, 023, 046 a 090 sú menej trvanlivé. Trvanlivosť medzi 1 až 1,5 roka.