

Cetol Clearcoat HB

Bezfarebný prípravok s matným leskom určený na údržbu pre vonkajšie stavebné drevo s dvojzložkovými svetelnými stabilizátormi (zdokonalená odolnosť voči UV), založený na alkydovej živici.

Všeobecné

Hlavné vlastnosti

Bezfarebný so zdokonalenou odolnosťou voči UV-žiareniu
Dosahuje trvácnosť tradičného systému Cetol Novatech.
Bezfarebný, farba počiatočnej ochrannej vrstvy netmavne.

Použitie

Ako doplnková konečná vrstva na bezfarebné (UV-ochrana) drevené konzervačné príslušnosti, na nestabilné konštrukcie ako altánky, fasádové nátery, záhradné drevené oplatenia,... Na obnovu, ako údržbový systém na neporušené, dostatočne pigmentované – Cetol Novatech – nátery.

Aplikačné informácie

Aplikačná teplota

Teplota: 5 – 30°C
Pod 10°C nastáva spomalenie schnutia.
Relatívna vlhkosť: max. 85 %

Aplikačné metódy

Riedenie

Štetcom
Cetol Clearcoat HB je pripravený na použitie, nemusí byť riedený.
Pred použitím dobre miešaný.

Čistenie náradia

Praktické pokrytie

Okamžite očistite štetce a ostetné náradie po použití bielim liehom.
10 – 12 m²/l (na vrstvu)
Rozsah pokrytia veľmi závisí od typu dreva a charakteru substrátu, ktorý má byť reparovaný.
Dust-free: po 3 – 5 h
Prekryteľnosť : po ±16 h

Schnutie pri 20°C a 65% R.V.

Vlastnosti

Hustota

Stupeň lesku

Doba skladovania

± 0,98 kg/dm³
Matný lesk, 30 – 40 GU/60°
V originálnom, nepoškodenom balení minimálne 2 roky
Udržujte na chladnom a nemrazivom mieste.

Doplňkové informácie

Balenie

Odtieň

1 l a 2,5 l
Bezfarebný
Poznámka: konečný odtieň závisí od farby systému Cetol na ktorom je Cetol Clearcoat HB aplikovaný.

Systémy**Kvalita dreva**

Obsah vlhkosti v dreve nesmie presahovať 15 %.

Nový, nestabilný tesársky produkt

Ak ja nevyhnutná výnimočná ochrana proti modrým škvrnám a hnilobe dreva, aplikovať predbežnú vrstvu Cetol BL Aktiva. Potom aplikovať kompletný systém Cetol Novatech-system. Natrieť dodatočnú vrstvu Cetol Clearcoat HB (max. 12 m²/l). Je odporúčané obmedziť interval medzi rôznymi vrstvami (< 1 mesiac).

Údržba

Iba na neporušené, dostatočne pigmentované Cetol Novatech-nátery.

Každé 2 roky, v závislosti od podmienok substrátu, reparovaná tesárska práca by mala byť dobre očistená a obrúsená.

Reparovať možné defekty a prekryť celý povrch prípravkom Clearcoat HB.

Poznámka

Je odporúčané prekryť zvislé časti plastickou alebo hlinikovou fóliou, aby sa zabránilo odfarbeniu dreva vápnom alebo cementom.

Zdravotné a bezpečnostné informácie

Bod vzplanutia (DIN 53213) > 62°C.

Prosím prejdite na listinu bezpečnostných informácií pre doplnkové údaje.