



Adresa spoločnosti:  
BLISS a.s., Mäsiarska 70, 040 01 Košice  
Tel.: 055 / 622 63 33, 622 98 81 - 3  
Fax: 055 - 623 14 44



Adresa predajne:  
BLISS, a.s., Južná trieda 66, 040 01 Košice  
Tel.: 055 / 677 04 23, Fax: 055 / 677 04 23  
E-mail: predaj@bliss.sk

[www.bliss.sk](http://www.bliss.sk)

[bliss@bliss.sk](mailto:bliss@bliss.sk)



## Cetol Clearcoat MB

**Bezfarebný prípravok s matným leskom určený na údržbu pre vonkajšie stavebné drevo s dvojzložkovými svetelnými stabilizátormi (zdokonalená odolnosť voči UV), založený na alkydovej živici.**

### Všeobecné

Hlavné vlastnosti

Bezfarebný so zdokonalenou UV ochranou  
Dosahuje trvácnosť tradičného systému Cetol Filter 7 alebo Cetol TGL-systém.  
Bezfarebný, farba počiatočnej ochrannej vrstvy netmavne.

Use

Ako doplnková konečná vrstva na bezfarebné (UV-ochrana) drevené konzervačné prísady, na nestabilné konštrukcie.  
Na obnovu, ako údržbový systém na neporušené, dostatočne pigmentované – Cetol Filter 7 alebo Cetol TGL (Plus & Satin) – nátery.

### Aplikačné informácie

Aplikačná teplota

Teplota: 5 – 30°C  
Pod 10°C nastáva spomalenie schnutia.  
Relatívna vlhkosť: max. 85 %

Aplikačné metódy  
Riedenie

Štetcom  
Cetol Clearcoat HB je pripravený na použitie, nemusí byť riedený.  
Pred použitím dobre miešaný.

Čistenie náradia  
Praktické pokrytie

Okamžite očistite štetce a ostatné náradie po použití bielim liehom.  
11 – 13 m<sup>2</sup>/l (na vrstvu).  
Rozsah pokrytia veľmi závisí od typu dreva a charakteru substrátu, ktorý má byť reparovaný.  
Dust-free: po ± 4 h  
Prekryteľnosť: po ± 16 h

Schnutie pri 20°C a 65% R.V.

### Vlastnosti

Hustota  
Stupeň lesku  
Doba skladovania

± 0,94 kg/dm<sup>3</sup>  
Slabý matný lesk, 15 – 25 GU/60°  
V originálnom, nepoškodenom balení minimálne 2 roky  
Udržujte na chladnom a nemrazivom mieste.

### Doplnkové informácie

Balenie  
Odtieň  
Poznámka

1 l a 2,5 l  
Bezfarebný  
Konečný odtieň závisí od farby systému Cetol na ktorom je aplikovaný Cetol Clearcoat MB.

**Systémy****Kvalita dreva**

Vlhkosť dreva nesmie presahovať 15 %.

**Nová stabilná tesárska práca**

Ak je nevyhnutná výnimočná ochrana proti modrým škvrnám a hnilobe dreva, aplikovať predbežnú vrstvu Cetol BL Aktiva. Potom aplikovať kompletný systém Cetol Filter 7 alebo Cetol TGL (Plus & Satin) .

Ukončiť dodatočnou vrstvou systému Cetol Clearcoat MB (max. 13 m<sup>2</sup>/l).

Je odporúčané obmedziť interval medzi rôznymi vrstvami (< 1 mesiac).

**Údržba**

Iba na neporušené, dostatočne pigmentované Cetol Filter 7 alebo Cetol TGL (Plus & Satin) nátery.

Každé 2 roky, v závislosti od podmienok substrátu, reparovaná tesárska práca by mala byť dobre očistená a obrúsená.

Reparovať možné defekty a prekryť celý povrch prípravkom Clearcoat HB.

**Poznámka**

Je odporúčané prekryť zvislé časti plastickou alebo hlinikovou fóliou, aby sa zabránilo odfarbeniu dreva vápnom alebo cementom.

**Zdravotné a bezpečnostné informácie**

Bod vzplanutia (DIN 53213) > 62°C.

Prosím prejdite na listinu bezpečnostných informácií pre doplnkové údaje.